

**Asphaltmischgut****Erstprüfungsbericht****AC T 16 S RM50 PmB**

Datum 19.06.2015

**Hersteller**

Belags AG Böttstein

Chnebelsteigstrasse 51

5315 Böttstein

**Anlage/Standort**

5315 Böttstein

**Validierung**

aus der Produktion

**Mischgutfamilie**

Dieser Erstprüfungsbericht gilt für alle unten aufgeführten Mischgutsorten

Mischgut	Bindemittel	Rezept-Nr.	Geprüftes Mischgut
AC T 16 S RM40	PmB 45/80-65 (CH-E)	1160334	<input type="checkbox"/>
AC T 16 S RM50	PmB 45/80-65 (CH-E)	1160335	<input checked="" type="checkbox"/>
AC T 16 S RM60	PmB 45/80-65 (CH-E)	1160336	<input type="checkbox"/>
AC B 16 S RM40 <sup>1)</sup>	PmB 45/80-65 (CH-E)	2160334	<input type="checkbox"/>
AC B 16 S RM50 <sup>1)</sup>	PmB 45/80-65 (CH-E)	2160335	<input type="checkbox"/>
AC B 16 S RM60 <sup>1)</sup>	PmB 45/80-65 (CH-E)	2160336	<input type="checkbox"/>
AC B 16 H RM40 <sup>1)</sup>	PmB 45/80-65 (CH-E)	2160434	<input type="checkbox"/>
AC B 16 H RM50 <sup>1)</sup>	PmB 45/80-65 (CH-E)	2160435	<input type="checkbox"/>
AC B 16 H RM60 <sup>1)</sup>	PmB 45/80-65 (CH-E)	2160436	<input type="checkbox"/>
AC B 16 H RM40 <sup>1)</sup>	PmB 25/55-65 (CH-E)	2160444	<input type="checkbox"/>
AC B 16 H RM50 <sup>1)</sup>	PmB 25/55-65 (CH-E)	2160445	<input type="checkbox"/>
AC B 16 H RM60 <sup>1)</sup>	PmB 25/55-65 (CH-E)	2160446	<input type="checkbox"/>

<sup>1)</sup> Kanton Aargau ATB

**Bestandteile**

- Gesteinskörnungen					
Füller	Werk	Eigenfüller			
0/2	Werk	Holcim Mülligen			
0/4	Werk	-			
2/4	Werk	Holcim Mülligen			
4/8	Werk	Grube Rodig			
8/11	Werk	Grube Rodig			
11/16	Werk	Grube Rodig			
16/22	Werk	-			
22/32	Werk	-			
Rohdichte Gesteinskörnungsgemisch	kg/m <sup>3</sup>	2687			
- Ausbauasphalt	Lieferant	Umbricht AG	Menge	50	M%
- Zusätze	Art	-	Menge	-	M%
	Art	-	Menge	-	M%
- Bindemittel	Lieferant	BP Switzerland	Sorte	PmB 45/80-65 (CH-E)	

ersetzt Bericht vom 15.05.2015