

Asphaltmischgut

Erstprüfungsbericht

AC T 22 S RM50 PmB

Datum 10.04.2015

Hersteller

Belags AG Böttstein
 Chnebelsteigstrasse 51
 5315 Böttstein

AL TBA
 30.4.15

Anlage/Standort

5315 Böttstein

Validierung

aus der Produktion

Mischgutfamilie

Dieser Erstprüfungsbericht gilt für alle unten aufgeführten Mischgutsorten

Mischgut	Bindemittel	Rezept-Nr.	Geprüftes Mischgut
AC T 22 S RM50	PmB 45/80-65 (CH-E)	1220335	<input checked="" type="checkbox"/>
AC T 22 S RM60	PmB 45/80-65 (CH-E)	1220336	<input type="checkbox"/>
AC B 22 S RM50 ¹⁾	PmB 45/80-65 (CH-E)	2220335	<input type="checkbox"/>
AC B 22 S RM60 ¹⁾	PmB 45/80-65 (CH-E)	2220336	<input type="checkbox"/>
AC T 22 H RM50	PmB 45/80-65 (CH-E)	1220435	<input type="checkbox"/>
AC T 22 H RM60	PmB 45/80-65 (CH-E)	1220436	<input type="checkbox"/>
AC B 22 H RM50 ¹⁾	PmB 45/80-65 (CH-E)	2220435	<input type="checkbox"/>
AC B 22 H RM60 ¹⁾	PmB 45/80-65 (CH-E)	2220436	<input type="checkbox"/>
AC T 22 H RM50	PmB 25/55-65 (CH-E)	1220445	<input type="checkbox"/>
AC T 22 H RM60	PmB 25/55-65 (CH-E)	1220446	<input type="checkbox"/>
AC B 22 H RM50 ¹⁾	PmB 25/55-65 (CH-E)	2220445	<input type="checkbox"/>
AC B 22 H RM60 ¹⁾	PmB 25/55-65 (CH-E)	2220446	<input type="checkbox"/>

¹⁾ Kanton Aargau ATB

Bestandteile

- Gesteinskörnungen					
Füller	Werk	Eigenfüller			
0/2	Werk	Holcim Mülligen			
0/4	Werk	-			
2/4	Werk	Holcim Mülligen			
4/8	Werk	Grube Rodig			
8/11	Werk	Grube Rodig			
11/16	Werk	Grube Rodig			
16/22	Werk	Grube Rodig			
22/32	Werk	-			
Rohdichte Gesteinskörnungsgemisch	kg/m3	2687			
- Ausbauasphalt	Lieferant	Umbricht AG	Menge	50	M%
- Zusätze	Art	-	Menge	-	M%
	Art	-	Menge	-	M%
- Bindemittel	Lieferant	BP Switzerland	Sorte	PmB 45/80-65 (CH-E)	

ersetzt Bericht vom _____